

# Technisches Merkblatt

Version 07/2025

## SilcTec Glas & Fassade 44 (Neu)



### Chemische Basis

Elastischer, neutral vernetzender, lösungsmittelfreier, einkomponenten Silikondichtstoff.

### Normen, Prüfungen und Spezifikationen

- EN 15651-1: 25LM - CC
- EN 15651-2: 25LM - CC
- EN 15651-3: XS1
- EN 15651-4: 25LM - CC
- EN 13501: Brandverhalten Klasse E
- Emicode© EC1<sup>PLUS</sup> – sehr emissionsarm
- DGNB/ÖGNI: Q4 in Zeile 11, 13 & 42
- GISCODE: DSO20

### Produkteigenschaften

- VSG- und Randverbundverträglichkeit\*
- bester Schutz vor Mikroorganismen (Pilzen): EN 15651-3: XS1
- nicht korrosiv gegenüber Metallen
- beste Verarbeitbarkeit z.B. bei Verglasungen
- geeignet für die Abdichtung des inneren und äußeren Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320
- zum Verkleben und Abdichten von Verglasungen und Fensteranschlussfugen zum Baukörper
- Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse E
- witterungs-, alterungs- und UV-beständig
- verarbeitungsfertig
- farbstabil
- dauerelastisch
- wasserdicht

\* Bezüglich Informationen zur VSG- und Randverbundverträglichkeit nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen Außendienst auf.

## Anwendungsbereiche

---

Dehnfugen, Außenbereich, wetterbeanspruchte Fugen, Fassadenbau, Fenster-, Bauanschlussfugen, Verglasungen, Fensterbänke, Verblechungen, Anschlussfugen bei Dachflächenfenstern, Türen, Fertigteilwände, Innentürzargen, Rollladenkästen, Klima- und Lüftungsbauten, Ventilatorgehäuse, Kunststoffbau, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten.

## Lieferform

---

Kartusche:	300 ml
Alubeutel:	400 ml
Alubeutel:	600 ml
Verpackungseinheit:	20 Stück pro Karton

## Untergründe

---

### Geeignete Untergründe:

Putz, Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Ziegel, Klinker, Faserzement, Holz, Holzspanplatten, lackiertes, lasiertes oder imprägniertes Holz, Holzweichfaserplatten, Aluminium, korrosionsgeschützte Metalle, Kupfer, Zink, Eisen, Stahl, Messing, Zinkblech, Keramik, Fliesen, Emaille, Glas, viele Kunststoffe, Hart-PVC

### Ungeeignete Untergründe:

Teer, bitumenhaltige Untergründe, EPDM, PIB, PTFE, PP, PE, Gips, Spiegelrückseite, Blei

## Verarbeitungshinweise

---

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle und lose Teile müssen vor der Verarbeitung entfernt (z.B. mit AeroTec Iso-Cleaner) werden. Grundsätzlich sollten nichtsaugende, geschlossenporige Untergründe mit GRUNDIERUNG LiquiTec Grund GP und saugende, offenporige Untergründe mit GRUNDIERUNG LiquiTec Grund OP vorbehandelt werden, um eine bestmögliche Anhaftung auf dem Untergrund zu erzielen. Die Grundierung gut ablüften lassen. Bei der Verwendung einer Grundierung ist Vorsicht geboten, denn diese könnte die Untergründe verfärben.

Es sollte auf jeden Fall ein Eigenversuch unternommen werden. Bei der Vielzahl der heute verwendeten Untergründe, Baustoffe und/oder Beschichtungen, insbesondere bei Kunststoffen, Lackierungen und Pulverbeschichtungen, raten wir dazu eine Eignungsprobe durchzuführen. Die Verwendung einer PE-Rundschnur als Fugenhinterfüllmaterial wird zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung empfohlen. Vor Beginn sollten die Fugenränder mit geeignetem Klebeband abgeklebt werden. Kartuschenhügel mit einem scharfen Messer abschneiden. Düse auf die Kartusche aufschrauben und diese bis zur gewünschten Strangbreite angeschrägt abschneiden.

Kartusche in Auspresspistole einlegen und die Dichtmasse gleichmäßig und hohlraumfrei ausspritzen. Den Dichtstoff vor der Hautbildung mit INSEBO LiquidTec Glätten besprühen und mit einer Fugenspachtel glätten. Anschließend das Klebeband abziehen und eventuelle Dichtmassenrückstände vor dem Aushärten entfernen. Bei der Verarbeitung größerer Mengen in geschlossenen Räumen ist während der Aushärtezeit für ausreichend Frischluft zu sorgen. Der Dichtstoff ist nach dem vollständigen Trocknen/Reagieren geruchs frei. Kartuschen kühl und trocken lagern. Höhere Temperaturen verkürzen die Haltbarkeit. Bei Anwendungen im Bereich Isolierglas-Randverbund nehmen Sie bitte vorab Kontakt mit uns auf.

## Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Wert
Dichte	EN 1183-1	transparent: $1,05 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$ färbig: $1,25 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$
Shore A Härte	EN ISO 868	transparent: ca. 20 färbig: ca. 25
Brandverhalten	EN 13501	Klasse E
Hautbildezeit (Normalklima 23/50)		transparent: ca. 14 Minuten färbig: ca. 25 Minuten
Durchhärtung (Normalklima 23/50, abhängig vom Untergrund)		ca. 3,5 mm nach 24 h
Zulässige Gesamtverformung der Fuge		25 %
Standvermögen (kein Absacken in der Fuge)	EN 7390	$\leq 1 \text{ mm}$
Volumenverlust	EN 10563	$\leq 10 \%$
Zugverhalten (E-Modul 100)	EN 8339	$< 0,4 \text{ N/mm}^2$
Rückstellvermögen	EN 7389	$> 90 \%$
Reißdehnung	EN 8339	280 %
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtete Masse)		-20 bis +180 °C
Verarbeitungstemperatur		+5 bis +40 °C
Lagerfähigkeit Kartusche (trocken, bei +5 bis +25 °C)		18 Monate
Lagerfähigkeit Alubeutel (trocken, bei +5 bis +25 °C)		18 Monate

## Sicherheitshinweise

Hinweise und Details zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter [www.insebo.com](http://www.insebo.com).

## Service

---

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere geschulten Vertriebsmitarbeiter jederzeit zur Verfügung.

## Entsorgung

---

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett.

## Zusatzinformation

---

Dieses technische Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen, um Fehlschläge zu vermeiden.

Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte etc. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Bestehende Gesetze, Normen und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Bedingt durch Umwelteinflüsse, wie z.B. chemische Belastung, Dämpfe, UV-Belastung oder hohe Temperaturen, kann es zu farblichen Veränderungen kommen. Die weiteren Produkteigenschaften werden durch diese Veränderungen jedoch nicht beeinträchtigt.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung kann eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck nicht erfolgen, eigene Versuche und Prüfungen sind nötig.

Technische Änderungen vorbehalten.